



SODÉ Colore

SODÉ Colore

- Assainissant
- Minéralisant
- Hydrofuge
non Filmogène
- Oléofuge
- PV Technique N° RES-81192REV-2

Votre Toiture
vous dit merci...

• Le traitement **SODÉ Colore**
est adapté pour les toitures
composées de matériaux
poreux tels que :

Tuile Béton, Ardoise Artificielle,
Terre-Cuite.



SODÉ Colore



permet de rénover
les anciennes toitures et de
prolonger leur durée de vie.

> Effet Lotus

- Assainissant
- Minéralisant
- Hydrofuge
non Filmogène
- Oléofuge

Le Traitement SODÉ Colore

est adapté pour les toitures
composées de matériaux
poreux tels que :

Tuile Béton,
Ardoise Artificielle,
Terre-Cuite.

Application SODÉ Colore

Mise en œuvre par des professionnels
selon le D.T.U. 59.1.

- Coloris Disponibles :
Brun Grizzli, Brun Ambré, Gris Bleuté, Rouge Coraillé,
Rouge Toscane, Nuit Lune, Black Diamone, Dune.
- Ne nécessite pas de Fixateur.
(sauf pour les Ardoises artificielles)




> Excellente tenue aux salissures, pas de charge, pas de plastifiant

- Teinte dans la masse,
laisse respirer le matériau.
- Conforme à la Directive COV.



- **Passage Décapant**

Pulvériser **SODÉ Décap** ou **SODÉNET Toiture** pour un nettoyage rapide des traces de pollution, des verdissures, des lichens et des algues.



- **Nettoyage & Rinçage Haute Pression**

Effectuer un nettoyage Haute Pression à la rotabuse afin d'éliminer et de décrocher les verdissures et lichens.



- **Traitement Fongicide, Algicide**

Le **SODÉ Mousse** agit en profondeur contre l'encrassement et la recolonisation du support par les algues et lichens. Excellente rémanence.



- **Application SODÉ Colore**

Appliquer **SODÉ Colore** en 2 couches pour une bonne coloration et une protection en profondeur garantissant une très bonne tenue dans le temps.

- Réduit les dégâts dus au cycle du gel et dégel grâce à son fort pouvoir hydrofuge.
- Minéralise et réduit les supports.
- Réduit fortement le ré-encrassement.
- **PV Technique N° RES-81192REV-2**



Application **SODÉ Colore**

Mise en œuvre par des professionnels
selon le D.T.U. 59.1.
& selon notre cahier des Charges.

www.sodevi-industrie.com

CACHET DE L'ENTREPRISE



FABRICANT > PARTENAIRE DES EXPERTS
EN RÉNOVATION & CONFORT DE VOTRE HABITAT !

www.sodevi-industrie.com

S.A.S au capital de 200.000 €

ZI DE LADOUX - RUE ORANGE - BP 70051 - 63118 CEBAZAT

Tél. 04.73.23.63.16

E-mail : sodeviindustrie@groupe-titel.com

SODEVI Entreprise
certifiée ISO 9001



> Suivez-nous sur les réseaux sociaux >





SODÉ COLORE

0714 - Hydrofuge coloré en phase aqueuse pour toiture.

DOMAINE D'UTILISATION

SODÉ COLORE est un hydrofuge minéralisant coloré à base de micro émulsion polysiloxane à très haute performance.

PV Technique N° RES-81192REV.2.

Permet de rénover les anciennes toitures et de prolonger leur durée de vie.

Le traitement **SODÉ COLORE** est adapté pour les toitures composées de matériaux poreux tels que :

Tuile-béton, terre-cuite, ardoise artificielle.

Contient un agent hydrophobe présentant une excellente adhérence aux supports avec une très bonne tenue à l'eau et aux salissures.

L'utilisation de **SODÉ COLORE** permet en une seule opération de :

- ASSAINIR les tuiles et de retarder le développement des algues et lichens.
- MINERALISER les supports car la micro émulsion se fixe en profondeur dans les matériaux.
- HYDROFUGER les supports avec une grande rémanence de par la micro émulsion Polysiloxane.

PROPRIETES

Ses qualités hydrofuges permettent une protection efficace contre :

- la pénétration des eaux de pluie,
- les dégâts dus au cycle gel/dégel,
- le risque d'écaillage et d'exfoliation de certaines tuiles,
- le développement des algues et lichens,
- l'adhérence et la pénétration des pollutions, lui apportant un caractère autonettoyant sous l'action des pluies.

Excellente tenue aux salissures et aux intempéries.

Très bonne tenue aux U.V tant par le choix des liants que par les pigments utilisés.

Ne demande pas de primaire d'accrochage sauf sur support fibrociment (se référer au Cahier des Charges Techniques).

Dans tous les cas, faire un essai préalable et se référer au Cahier des Charges Techniques.

Non filmogène.

Ne contient pas de charges et de plastifiant.

Teinte dans la masse.

Laisse respirer les matériaux.

Ne contient pas de solvant, conforme à la **Directive COV** (Composés Organiques Volatiles) limitant l'utilisation des solvants.

Ininflammable, non toxique.

Contient un agent anti fongique permettant de limiter le développement des algues et lichens.

Effet minéralisant permettant de diminuer l'usure, l'abrasion et le farinage des surfaces traitées.

MISE EN ŒUVRE

Les supports devront être sains, propres et secs conformément au DTU 59.1 en vigueur ou avec humidité sans excès et non permanente.

La laitance ou le farinage de certains matériaux hydrauliques devront être éliminés.

Attendre 24 heures mini. avant application de **SODÉ COLORE**, après un rinçage ou nettoyage Haute Pression.

Toutes traces de peintures ou vernis seront éliminées avec **SODECAP GEL**.

Les supports ayant été traités avec un hydrofuge de surface ne sont pas admissibles.



S.A.S AU CAPITAL DE 200.000 €

La chimie Industrielle au service des Professionnels...

ZI de LADOUX • Rue Orange • BP 70051 • 63118 CÉBAZAT • Tél. 04 73 23 63 16

E-mail : sodeviindustrie@groupe-titel.com - Site internet : www.sodevi-industrie.com

R.C.S. CLERMONT-FD B 331 803 056 • SIRET 331 803 056 00018 CODE APE 514 J • IDENTIFIANT CEE : FR 30 331 803 056 00018

SODÉ COLORE**0714 - Hydrofuge coloré en phase aqueuse pour toiture.****■ Application de SODÉ COLORE :**

Prêt à l'emploi, ne pas diluer, mélanger simplement la pâte colorante dans la micro émulsion avec un malaxeur électrique (300 tr/min. maxi).

S'applique à la brosse ou par pistolage AIRLESS.

Par pistolage AIRLESS, appliquer avec une pression entre 80 à 120 bars et un gicleur 15-17 millièmes d'inch.

Appliquer en 2 couches successives.

Le nombre de couches (frais sur frais) devra être adapté à chaque support selon sa porosité afin de ne pas former un film après séchage complet.

Ne jamais saturer le support mais l'imprégner en passes successives croisées.

■ Précaution à l'application :

Ne pas appliquer par temps de vent en pulvérisation ou par pistolage.

Protéger toutes les surfaces ne devant pas recevoir le traitement.

En cas de projection accidentelle, rincer à l'eau.

En cas de nettoyage Haute Pression, bien attendre 24 heures de séchage pour appliquer **SODÉ COLORE**.

Ne convient pas pour traiter les supports non poreux tels que : tuile vernissée, terre-cuite non poreuse, ardoise naturelle, etc.

Un manque de porosité des supports réduira fortement les performances du traitement.

Suivant l'exposition et la pente de certaines toitures, la qualité préventive contre le développement des algues et lichens sera moins efficace.

Appliquer en entretien périodique une pulvérisation de **SODÉ MOUSSE** qui n'attaquera pas **SODÉ COLORE**.

Ne pas appliquer et protéger si la pluie ou le gel sont à craindre dans les 24 heures.

CARACTERISTIQUES (A 20°C ET 50% HUMIDITE RELATIVE)

- **Consommation** : 100 à 500 ml / m² suivant porosité du support.
- **Hors poussière** : 1 heure. ■ **Sec** : 2 heures. ■ **Séchage complet** : 48 heures
- **Température d'application** : 10°C minimum.
- **Humidité du support** : 5 % maxi.
- **Humidité relative ambiante** : 75 % maxi.
- **Aspect frais** : liquide
- **Aspect sec** : couleur de la teinte (légèrement satiné).
- **Densité** : 1 +/- 0,02 g/cm³ à 20°C.
- **Viscosité** : 15 poises
- **Nettoyant** : **SODÉ CLEAN**.
- Emballage en kit de 25 kg (20 kg d'émulsion + 5 kg de teinte).

SÉCURITÉ D'EMPLOI

Se reporter à la fiche de données de sécurité.

Craint le gel.

Stocker à l'abri du gel et de fortes chaleurs.

Conservation : 12 mois en emballage d'origine non ouvert.

Pour tous renseignements complémentaires, se reporter au cahier des charges en votre possession ou disponible sur demande.

PRODUIT RESERVE A USAGE EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL



S.A.S AU CAPITAL DE 200.000 €

La chimie Industrielle au service des Professionnels...

ZI de LADOUX • Rue Orange • BP 70051 • 63118 CÉBAZAT • Tél. 04 73 23 63 16

E-mail : sodeviindustrie@groupe-titel.com - Site internet : www.sodevi-industrie.com

R.C.S. CLERMONT-FD B 331 803 056 • SIRET 331 803 056 00018 CODE APE 514 J • IDENTIFIANT CEE : FR 30 331 803 056 00018